



TEST ARDESIA collection

	VALORE TEST/TEST VALUE	PROTOCOLLO/PROTOCOL
ASSORBIMENTO ACQUA, (% in PESO) prove eseguite su campioni di pietra alleggerita WATER ABSORPTION, (% WEIGHT) Tests carried out on thin slate specimen	2.50	ASTMC C - 121
ASSORBIMENTO ACQUA, (% in PESO) prove eseguite su campioni di pietra sottili incollati su un pezzo di marmo WATER ABSORPTION, (% WEIGHT) Tests conducted on samples of stone thin glued on a piece of marble	0.17	ASTMC C - 97
TEST DI ABRASIONE - Usura media - Massima usura su campione mm TEST ABRASION - Average wear - Maximum wear of a sample mm	0.7 1.8	IS: 9162 - 1979
DENSITA' Massa per unità di superficie, Kg/m2 DENSITY Mass per unit area, Kg/m2	1.45	IS: 12866 - 1989

Test condotti presso un laboratorio indiano riconosciuto a livello internazionale con certificazione ISO 9001:2000
 Tests conducted in an internationally recognized indian laboratory with ISO 9001:2000 certification



Materiale di qualità ad un prezzo equo.
 Quality material at a fair price.



Costi di trasporto e consumi di combustibili ridotti.
 Transport cost and use of fuel are reduced.




Uso ridotto di imballaggi grazie al basso peso specifico.
 Prodotto privo di formaldeide.
 Reduced use of packaging due to its low specific weight.
 Formaldehyde-free product.



Si taglia con gli strumenti per la lavorazione del legno e utensili da mesticheria.
 Ardesia is cut with tools for woodworking tools and paint shop.



Adatto per interni, esterni e per il fai da te.
 Suitable for indoor and outdoor and DIY.



TEST MICA collection

	VALORE TEST/TEST VALUE	PROTOCOLLO/PROTOCOL
ASSORBIMENTO ACQUA, (% in PESO) prove eseguite su campioni di pietra alleggerita WATER ABSORPTION, (% WEIGHT) Tests carried out on thin slate specimen	1.9	ASTMC C - 121
ASSORBIMENTO ACQUA, (% in PESO) prove eseguite su campioni di pietra sottili incollati su un pezzo di marmo WATER ABSORPTION, (% WEIGHT) Tests conducted on samples of stone thin glued on a piece of marble	0.12	ASTMC C - 97
TEST DI ABRASIONE - Usura media - Massima usura su campione mm TEST ABRASION - Average wear - Maximum wear of a sample mm	0.9 1.0	IS: 9162 - 1979
DENSITA' Massa per unità di superficie, Kg/m ² DENSITY Mass per unit area, Kg/m ²	1.66	IS: 12866 - 1989

Test condotti presso un laboratorio indiano riconosciuto a livello internazionale con certificazione ISO 9001:2000
 Tests conducted in an internationally recognized indian laboratory with ISO 9001:2000 certification



Materiale di qualità ad un prezzo equo.
 Quality material at a fair price.



Costi di trasporto e consumi di combustibili ridotti.
 Transport cost and use of fuel are reduced.



Uso ridotto di imballaggi grazie al basso peso specifico.
 Prodotto privo di formaldeide.
 Reduced use of packaging due to its low specific weight.
 Formaldehyde-free product.



Si taglia con gli strumenti per la lavorazione del legno e utensili da mesticheria.
 Mica is cut with tools for woodworking tools and paint shop.



Adatto per interni, esterni e per il fai da te.
 Suitable for indoor and outdoor and DIY.